

Kalcijum kompleksna EP maziva mast ISO L-XBDHB 2/1

FOR[®] S CAPLEX

FOR[®] S CAPLEX kalcijum kompleksna EP maziva mast. Izvanredno prijanja na mazive površine, sprečava habanje mazivih sklopova.

PREDNOSTI

- Mogućnost primene u širokom temperaturnom intervalu
- Veoma visoka otpornost na ispirajuće dejstvo vode i vlage.
- Postojanost prema blagim rastvorima kiselina i alkalija
- Dobro nošenje visokih opterećenja

NIVO KVALITETA

ISO 6743-9: L-XBDHB 2/1

DIN 51 502: : KP-2/1N -25

OBLAST PRIMENE

- Rudarstvo, građevinarstvo, železare
- Hemijska, tekstilna industrija

PRIMENA

• FOR S CAPLEX[®] se primenjuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva i mazivih sklopova, izloženih nepovoljnim radnim uslovima, uticaju vode, slabih rastvora alkalija i kiselina, povišenim i visokim opterećenjima, vibracijama. Posebno je namenjena za podmazivanje odbojnika železničkih vagona, kontilivova, valjaoničkih stanova, kovačkih presa i dr. opreme gde su izražena udarna i visoka specifična opterećenja.

- Temperaturni opseg primene : -25 do +140°C

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	FOR S CAPLEX®	metode
Boja		svetlo -braon	vizuelno
Tip sapuna/Ugušivač	-	Kalcijumov kompleksni sapun	-
NLGI gradicija		2/1	DIN 51 818
Radna penetracija na 25°C , 60 cik	mm/10	300	SRPS ISO 2137
Promena penetracije na 25°C, 10000 cik.	%	5	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	260	ASTM D 2265
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm ² /s	ca 100	SRPS ISO 3104
Izdvajanje ulja, 168 h /40 °C	%	1	BS 2000/121
Postojanost prema vodi, 90 °C	ocena	0	DIN 51807/1
EMCOR test,168h, dest.voda	ocena	0/0	DIN 51 802
Opterećenje pri svarivanju	N	8000	ASTM D 2596
Temperatura primene	°C	- 25 do +140	

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kanta od 20 kg i limena bačva od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

