

Kalcijumove mazive masti za ležajeve ISO L-XBBHA 1, 2, 3, 4

KLM[®] NK

KLM[®] NK mazive masti izrađene su na bazi kalcijumovog sapuna viših masnih kiselina i visoko rafinisanog mineralnog ulja. Zahvaljujući tehnološkom postupku proizvodnje postignuta glatka struktura mazivih masti i odlična mehanička stabilnost.

PREDNOSTI

- Odlična mehanička i koloidna stabilnost.
- Veoma visoka otpornost na ispirajuće dejstvo vode i vlage.
- Dobra prionljivost i glatka struktura.
- Dobra otpornost na koroziju

NIVO KVALITETA

ISO 6743-9: L-X BBHA 1, 2, 3, 4

DIN 51 502: K 1E-25, K 2E-25, K 3E-25, K 4E-25

OBLAST PRIMENE

- Površinski kopovi ,železare,
- Industrija papira, prerade drveta
- Druge oblasti gde je izražen uticaj vlage

PRIMENA

- KLM[®] NK mazive masti primenjuju se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza,vođica i drugih mazivih sklopova pri umerenim opterećenjima i umerenim radnim temperaturama, posebno u uslovima izrazitog uticaja vode i vlage.
- KLM[®] NK 2 je pogodna za podmazivanje pri pouzavanju Fe-Al užadi
- Temperaturni opseg primene : -25 do +80°C

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	vrednosti				metode
		1	2	3	4	
KLM [®] NK	-	1	2	3	4	
Boja	-	žuto-braon				vizuelno
Tip sapuna/Ugušćivač		Kalcijumov sapun				
NLGI gradicija	-	1	2	3	4	DIN 51 818
Radna penetracija na 25°C, 60 cik	mm/10	320	280	235	190	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	100	105	105	105	SRPS ISO 2176
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm ² /s	ca 100				SRPS ISO 3104
Izdvajanje ulja, 168 h /40°C	%	2	1	1	1	BS 2000/121
Postojanost prema vodi, 40°C	ocena	0				DIN 51807/1
EMCOR -test 168h/dest.voda	ocena	0/0				DIN 51802
Temperaturni interval primene	°C	-25 do + 80				

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja. Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvođača: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

